

Серия



Монтажная пена KRASS Professional V50 пистолетная Монтажная пена KRASS Professional V50 пистолетная Зима



НАЗНАЧЕНИЕ	Монтаж оконных рам, дверных коробок Изоляция разводящей сети, а также заполнения любых швов, полостей, трещин и других конструкций. Отличная адгезия ко всем традиционным строительным поверхностям: к кирпичу, бетону, штукатурке, дереву, стеклу, металлической поверхности, пенополистиролу (стиропору), твердому пластику и твердой пене.
СВОЙСТВА	Обновленная озоносберегающая рецептура однокомпонентного пенополиуретанового герметика обеспечивает стабильный равномерный выход пены и низкое вторичное расширение. Благодаря системе Fill & Fix (формула низкого давления) пена не деформирует конструкции и является идеальным материалом для установки и фиксации оконных и дверных блоков. - Экологически безопасна при применении (O ₃ safe) - Обеспечивает термо- и звукоизоляцию. - Затвердевшую пену можно резать, штукатурить, окрашивать. Не подходит для полиэтилена, полипропилен, тефлон, силикон и т. п.
ОГРАНИЧЕНИЯ	При установке оконных и дверных блоков использовать распорки. Рабочие поверхности не должны быть жирными или покрытыми льдом, инеем. УВЛАЖНИТЬ поверхности перед нанесением пены для достижения наибольшего объема выхода пены. Например, при помощи разбрызгивателя.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	
НАНЕСЕНИЕ	Температура воздуха, обрабатываемых поверхностей: Летняя формула: +5°C... +30°C Зимняя формула: -18°C... +30°C Температура баллона: +10° С...+30°С (оптимально около +20° С) Рабочее положение баллона "ДНОМ ВВЕРХ". При дозировке учитывать, что выходящая из баллона пена, в зависимости от условий, увеличивается в объеме под воздействием влаги (до 60%). Оставшуюся пену сразу удалить специальным очистителем KRASS PU Cleaner или ацетоном. Затвердевшую пену удалять только механическим путем. Полностью отвердевшую пену защитить от УФ-излучения (прямых солнечных лучей) с помощью герметика, штукатурки, краски или конструктивно.
ИНСТРУМЕНТ	Профессиональный пистолет для пены
ТЕРМО УСТОЙЧИВОСТЬ	от -60° до +100°C
РАСХОД	до 50 л (23°C /RH 50%)
ХРАНЕНИЕ	18 месяцев при температуре хранения от +10°C до +30°C. Допускается кратковременное хранение при температуре до -5 °C). Хранить в вертикальном положении (клапаном вверх).
ОБЪЕМ	750 мл
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	«СИЛОКСАН», ЕС

