Пена монтажная KRASS Home Edition 50 всесезонная

Однокомпонентная полиуретановая пена, застывающая под воздействием влажности воздуха.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Монтаж, герметизация и изоляция окон и дверей.
- Заполнение отверстий и зазоров в стене.
- Фиксация строительных материалов к бетону и штукатурке.
- Фиксация и теплоизоляция пластиковых стеновых панелей.
- Соединение сборных деревянных частей, гофрированных стальных кровельных листов, керамических черепиц и других строительных конструкций.

СВОЙСТВА

- Отличная адгезия ко всем традиционным строительным поверхностям (исключение составляют полиэтилен, полипропилен, силикон).
- Обеспечивает термо- и звукоизоляцию.
- После затвердевания подлежит резки, оштукатуриванию, окрашиванию.
- Выход пены: до 47л. (23°C,50%RH).
- Вторичное расширение: до 150%.
- Время первичной обработки: до 60мин. (23°C,50%RH).
- Время полного затвердевания: 24-48 часов (23°C,50%RH).
- Температура применения: от -10°C до +30°C.
- Температура баллона при использовании: от +10° C до +25°C.
- Термостойкость затвердевшей пены: от -50° C до +90°C.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Не подходит для полиэтилена, полипропилена, тефлона, силикона и т.п.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Очистить и обезжирить рабочую поверхность.
- Основание можно увлажнить водой при температуре нанесения выше нуля.
- Защитить поверхности, подверженные случайному загрязнению пеной.

НАНЕСЕНИЕ

Температура баллона при использовании должна быть от +10° C до +25°C. Холодный баллон необходимо выдержать при комнатной температуре не менее, чем 24 ч.
Тщательно встряхнуть баллон не менее 20 раз в течение 30 секунд и присоединить к трубочке аппликатору. Рабочее положение баллона "ДНОМ ВВЕРХ". Выход пены можно регулировать с помощью загибания и силы нажатия на трубочку аппликатор. Не заполнять монтажные швы полностью – пена увеличится в объеме.
Свежую пену можно удалить с помощью специального очистителя. Затвердевшую пену удалять только механическим путем. Полностью отвердевшую пену защитить от УФ-излучения (прямых солнечных лучей) с помощью герметика, штукатурки, краски или конструктивно.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

18 месяцев при температуре хранения от +5°C до +25°C. Допускается кратковременная транспортировка

при температуре до -20°С. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не допускать нагревания свыше +50°С. Хранить в вертикальном положении (клапаном вверх).