

Клей KRASS Флизелиновый

для всех видов флизелиновых и структурных обоев

- Наносится прямо на стену
- С розовым индикатором

НАЗНАЧЕНИЕ	Клей специальный для всех типов обоев на нетканой флизелиновой основе, виниловых обоев с гладкой и рельефной поверхностью, обоев на флизелиновой основе под покраску.																																								
СВОЙСТВА	Усиленная клеящая способность. С добавлением метилцеллюлозы. Нанесение прямо на стену. Подходит для влажных помещений. С добавлением розового индикатора для полного контроля нанесения клея. В процессе высыхания клей становится прозрачным. С антигрибковыми добавками. Готовность клея 3 минуты. При последующем ремонте обои легко удаляются, не оставляя следов на стене. В разведенном виде хранится в закрытой таре до 7 дней.																																								
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Поверхность должна быть чистой, сухой и прочной. Старые обои удалить, тщательно очистить стены. Пористые поверхности загрунтовать слабым раствором клея.																																								
НАНЕСЕНИЕ	Налить в емкость необходимое количество холодной воды (см. таблицу) <ul style="list-style-type: none"> • пачка 200 грамм <table border="1"> <thead> <tr> <th>назначение</th> <th>количество воды на 1 пачку клея, л</th> <th>Площадь применения, м²</th> <th>количество рулонов*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Предварительная грунтовка</td> <td>8</td> <td>до 55</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Бумажные обои</td> <td>5</td> <td>до 43</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Виниловые обои</td> <td>4,5</td> <td>до 38</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>Флизелиновые обои</td> <td>3,5</td> <td>до 25</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • пачка 300 грамм <table border="1"> <thead> <tr> <th>назначение</th> <th>количество воды на 1 пачку клея, л</th> <th>Площадь применения, м²</th> <th>количество рулонов*</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Предварительная грунтовка</td> <td>12</td> <td>до 80</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Бумажные обои</td> <td>7,5</td> <td>до 58</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>Виниловые обои</td> <td>6,5</td> <td>до 53</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Флизелиновые обои</td> <td>5,5</td> <td>до 35</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>* стандартный рулон обоев 10,05 x 0,53 м</p>	назначение	количество воды на 1 пачку клея, л	Площадь применения, м ²	количество рулонов*	Предварительная грунтовка	8	до 55		Бумажные обои	5	до 43	8	Виниловые обои	4,5	до 38	7	Флизелиновые обои	3,5	до 25		назначение	количество воды на 1 пачку клея, л	Площадь применения, м ²	количество рулонов*	Предварительная грунтовка	12	до 80		Бумажные обои	7,5	до 58	11	Виниловые обои	6,5	до 53	10	Флизелиновые обои	5,5	до 35	
назначение	количество воды на 1 пачку клея, л	Площадь применения, м ²	количество рулонов*																																						
Предварительная грунтовка	8	до 55																																							
Бумажные обои	5	до 43	8																																						
Виниловые обои	4,5	до 38	7																																						
Флизелиновые обои	3,5	до 25																																							
назначение	количество воды на 1 пачку клея, л	Площадь применения, м ²	количество рулонов*																																						
Предварительная грунтовка	12	до 80																																							
Бумажные обои	7,5	до 58	11																																						
Виниловые обои	6,5	до 53	10																																						
Флизелиновые обои	5,5	до 35																																							
	<p>При постоянном помешивании высыпать содержимое пакета тонкой струйкой ближе к краю емкости. Перемешивать раствор в течение 3 минут до однородной массы. Оставить на 10-15 минут, затем снова перемешать. Клей готов. Подготовить полотно, равное высоте стены, добавив по 5 сантиметров сверху и снизу. Нанести клей кистью или валиком прямо на стену, распределяя его равномерным слоем. Наклеивать полотна непосредственно на стену, от верха, разглаживая приклеенные обои сухой чистой щеткой или тряпкой от центра к краям, удаляя пузырьки воздуха. Обрезать после высыхания излишки обоев по плинтусу. Следующие полотна наклеивать встык. Очистка инструмента – теплой водой.</p> <p>Окрашивание обоев под покраску производить не ранее, чем через 24 часа.</p> <p>Внимание! Избегать сквозняка, двери и окна должны быть закрыты на время работ и высыхания обоев. Использовать только чистую холодную воду, тару и инструменты. Метод «прямо на стену» подходит только для флизелиновых обоев.</p>																																								
ИНСТРУМЕНТ	Валик, кисть, макловица, щетка, пластиковый шпатель, нож.																																								
РАСХОД	200 г – до 25 м ² , 300 г – до 35 м ²																																								
ХРАНЕНИЕ	Хранить в течение 24 месяцев в сухих прохладных местах.																																								
ВЕС НЕТТО	200 г и 300 г																																								
СОСТАВ	Модифицированный крахмал, противогрибковые добавки, индикатор, метилцеллюлоза.																																								
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	Новоколор, Россия																																								