

Клей-фиксатор KRASS для гибких напольных покрытий

Назначение

Клей-фиксатор предназначен для фиксации (крепления с возможностью легкой замены покрытия без повреждения основания):

- модульной ковровой плитки;
- рулонных покрытий на вспененной, войлочной, текстильной или нетканой основе;
- декоративных ковриков .

Рекомендован для помещений, в которых предусмотрена периодическая смена покрытий (выставочные центры и шоу-румы), частичная замена модульных покрытий ввиду быстрого износа, частый демонтаж покрытия для доступа к коммуникациям (система фальшполов).

Свойства

- готов к применению
- легкая замена покрытия
- легко наносится валиком
- для впитывающих и не впитывающих поверхностей
- не содержит органических растворителей
- не содержит фталатных пластификаторов
- экологически безопасен
- морозостойкий
- пожаро-взрывобезопасен

Технические данные

Основа: водная полимерная дисперсия.

Цвет: светло-бежевый.

Растворитель/разбавитель: вода.

Нанесение: поролоновый валик.

Расход: 100÷150 г/м² в зависимости от основания и инструмента.

Открытое время: 15-20 минут для впитывающих оснований, 60 минут для не впитывающих.

Время подсушки: от 20 минут в зависимости от температуры и влажности воздуха.

Время полного затвердевания: 72 часа.

Способ применения

Подготовка основания

Работы по устройству полов следует выполнять в соответствии с проектной документацией, требованиями СП 29.13330.2011(Полы), СП 71.13330.2017 (Изоляционные и отделочные покрытия) и рекомендациями производителя покрытия.

Основание должно быть прочным, ровным, чистым, свободным от пыли, грязи, жира и прочих веществ, снижающих адгезию.

Основание должно быть просушенным, остаточная влажность для цементных оснований не более 4%.

Минеральное основание обработать не пленкообразующей грунтовкой глубокого проникновения.

Склеивание и закрепление

Состав полностью готов к использованию. При наличии полимерной пленки на поверхности клея удалить её. Перед применением состав необходимо тщательно перемешать.

Работы по укладке покрытия проводить в помещении при температуре воздуха от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 65%.

Фиксатор наносится равномерным слоем методом сплошного нанесения на подготовленное основание поролоновым валиком. В труднодоступных местах фиксатор наносится кистью. Для фиксации рулонных текстильных покрытий допускается применение мелкозубчатого шпателя тип А4 (ТКВ).

К укладке покрытия можно приступать после подсушки клеевого слоя, примерно через 20-30 минут (зависит от температуры и влажности воздуха). Клеевой слой должен перейти в контактное состояние с образованием липкой пленки, при надавливании пальцем клей не должен переходить на палец.

После подсушки уложить покрытие на место приклеивания и прикатать с усилием.

Для невпитывающих материалов (как основания, так и напольного покрытия) оставшаяся вода в недосушенном клеевом слое может привести к некачественному приклеиванию и образованию пузырей под напольным покрытием.

Прочность фиксации покрытия зависит от толщины слоя фиксатора, впитывающей способности основания и подосновы покрытия.

Рекомендуется провести пробную фиксацию для конкретного покрытия и основания с целью определения оптимального количества фиксатора. При необходимости количество наносимого фиксатора следует увеличить.

При замене модульных плиток может потребоваться нанесение свежего слоя фиксатора с последующей подсушкой.

По окончании работ инструмент отмыть теплой водой с применением моющих средств.

Засохший клей удаляется механическим способом.

Меры предосторожности

При работе с клеем не требуются специальные средства безопасности. Работы проводить в перчатках.

При попадании клея в глаза обильно промыть чистой теплой водой и обратиться к врачу. Беречь от детей.

Хранение и транспортировка

Срок годности, гарантийный срок хранения оригинальной, плотно закрытой таре – 18 месяцев со дня изготовления при температуре от +5°С до +25°С. Клей морозостойкий. Выдерживает 5 циклов замораживания при температуре до -40°С. Не хранить в замороженном состоянии. Размораживать при комнатной температуре в течение 24 часов.