

**Пена монтажная KRASS Professional V50 пистолетная**

**Пена монтажная KRASS Professional V50 пистолетная Зима**

- **Однокомпонентная монтажная полиуретановая пена быстрого затвердевания под воздействием влажности воздуха.**

НАЗНАЧЕНИЕ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Монтаж оконных рам, дверных коробок, других конструкций и строительных деталей.</li> <li>• Звукоизоляция, теплоизоляция, пылеизоляция, а также заполнение и герметизация любых швов, полостей, трещин, больших пустот, ниш и щелей.</li> </ul>
СВОЙСТВА	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Низкое вторичное расширение</li> <li>• Стабильный и равномерный выход.</li> <li>• Пена не деформирует конструкции и является идеальным материалом для установки и фиксации оконных и дверных блоков.</li> <li>• Экологически безопасна при применении.</li> <li>• Затвердевшую пену можно резать, штукатурить, окрашивать.</li> <li>• Отличная адгезия ко всем традиционным строительным поверхностям: к кирпичу, бетону, штукатурке, дереву, стеклу, металлической поверхности, пенополистиролу (стиропору), твердому пластику и твердой пене.</li> </ul>
ОГРАНИЧЕНИЯ	Не подходит для полиэтилена, полипропилена, тефлона, силикона и т.п.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Рабочие поверхности очистить и обезжирить. При температуре нанесения выше нуля увлажнить рабочие поверхности.
ПОДГОТОВКА ПЕНЫ	Температура баллона при использовании должна быть: +10° С...+30°С (оптимально около +20° С). Холодный баллон должен быть выдержан при комнатной температуре не менее чем 24 ч.
НАНЕСЕНИЕ	<p>Температура воздуха, обрабатываемых поверхностей: летняя пена +5°С...+30°С, зимняя пена -18°С... +30°С</p> <p>Тщательно встряхнуть баллон не менее 15 раз в течение 30 секунд. Прикрутить баллон к пистолету для пены. Рабочее положение баллона "ДНОМ ВВЕРХ". Не заполнять монтажные швы полностью – пена увеличится в объеме.</p> <p>Свежую пену можно удалить с помощью специального очистителя. Затвердевшую пену удалять только механическим путем. Полностью отвердевшую пену защитить от УФ-излучения (прямых солнечных лучей) с помощью герметика, штукатурки, краски или конструктивно.</p> <p>Внимание! При установке оконных и дверных блоков использовать распорки.</p>
ИНСТРУМЕНТ	Профессиональный пистолет для пены.
ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ	от -60° до +100°С
ВЫХОД ПЕНЫ	до 50 л (23°С /RH 50%); вторичное расширение 30-60% (23°С /RH 50%)
ХРАНЕНИЕ	18 месяцев при температуре хранения от +5°С до +30°С. Допускается кратковременная транспортировка при температуре до -20°С. Беречь от попадания прямых солнечных лучей. Не допускать нагревания свыше +50°С. Хранить в вертикальном положении (клапаном вверх).
ОБЪЕМ	750 мл
ИЗГОТОВИТЕЛЬ	Orion PU sp. z o.o. S.K.A., Польша