

Клей Жидкие гвозди KRASS для древесины (Древесина)

Специализированный однокомпонентный клей для дерева и деревянных конструкций на базе синтетического каучука

- **Приклеивание и монтаж деревянных изделий и конструкций**
- **Для наружных и внутренних работ**

| | |
|------------------------|--|
| НАЗНАЧЕНИЕ | Приклеивание и монтаж деревянных изделий и конструкций - дверных косяков, плинтусов, подоконников, карнизов, ламината. Реставрация интерьерной мебели (в т.ч. и во влажных помещениях). |
| СВОЙСТВА | Отличная адгезия к дереву, ДСП и другим поверхностям. Быстро схватывается. Заполняет зазоры на неровных поверхностях. Постоянно эластичен - подходит для паркета и ламината. Не меняет своих механических свойств во влажных помещениях. Высокая прочность и долговечность клеевых соединений. Не вызывает коррозии металлов. Имеет светло-бежевый цвет - идеален для светлых пород древесины. Устойчив к деформациям поверхности, колебаниям температуры и влажности воздуха – подходит для кухни и ванных комнат. Влагостойкий – не поглощает воду и не теряет своих механических свойств во влажных помещениях. |
| ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ | Поверхности должны быть чистыми, сухими, свободными от пыли, жиров, масел и других загрязнений. |
| НАНЕСЕНИЕ | Удалить колпачок, обрезать наконечник тубы близко к резьбе. Затем навинтить колпачок, обрезать его под прямым углом и вставить тубу в пистолет. Клей наносится при температуре от +10°C до +30°C полосками с отступами в несколько сантиметров или поперечно на поверхность или на наклеиваемый материал. Монтируемый материал надвинуть и прижать. При вертикальной склейке приклеиваемый материал надвигать сверху вниз. В случае неправильной склейки материал не отклеивать, а путем передвижения скорректировать его положение. При использовании в качестве контактного клея склеиваемые детали смазать, соединить, разъединить, затем через 5 мин. окончательно прижать и зафиксировать до полного высыхания. Рабочее время - 10 минут. Время полного высыхания - 24 часа. Инструменты очистить от остатков свежего клея уайт-спиритом или экстракционным бензином. |
| ИНСТРУМЕНТ | Пневматический или ручной пистолет. |
| ТЕРМОУСТОЙЧИВОСТЬ | от -20°C до +60°C |
| РАСХОД | 300-500 г/м ² |
| ХРАНЕНИЕ | Хранить в течение 18 месяцев от даты производства в оригинальной таре при температуре от +5°C до +25°C. При транспортировке выдерживает температуру до -20°C в течение 1 недели. |
| ОБЪЕМ | 300 мл, 80мл |
| ЦВЕТОВАЯ ГАММА | • Бежевый |
| ОСНОВА | Каучуки SBS |
| ИЗГОТОВИТЕЛЬ | Libra Sp.z.o.o., Poland / ООО Либра, Польша |