

Клей Жидкие гвозди Krass InvisibleFix

Назначение

Клей предназначен для различных монтажных и отделочных работ в строительстве.

Рекомендуется для проведения работ по декорированию: приклеивание плинтусов, цоколей, порогов, панелей, керамической плитки и т.д.

Подходит для приклеивания большинства строительных материалов: бетон, штукатурка, гипс, строительная керамика, стекло, сталь, металлы, древесина, ПВХ и т.п.

Свойства

- Для наружных и внутренних работ
- Прозрачный шов
- Влагостойкий – подходит для кухонь и ванных комнат
- Быстрое и сильное начальное схватывание
- Эластичный шов
- Тиксотропный – удобен в работе на вертикальных поверхностях
- Морозостойкий

Технические данные

- Рабочее время (в зависимости от окружающих условий и свойств основания) – 10-15 мин.
- Время полного отверждения – 72-120 ч.
- Расход 150-300 г/м² в зависимости от типа нанесения и способа подготовки поверхности
- Термостойкость - от -20 до +60° С

Способ применения

Подготовка

- Поверхности должны быть чистыми, сухими, свободными от пыли, жиров, масел и других загрязнений, не отслаиваться.
- Удалить носик, обрезать наконечник тубы близко к резьбе. Затем навинтить носик, обрезать его под прямым углом и вставить тубу в пистолет.

Склеивание и закрепление

Клей наносится при температуре от +10° С до +30° С ручным или пневматическим пистолетом полосками или точно на основание или приклеиваемый материал. Сразу после нанесения, соединить склеиваемые элементы слегка перемещая их относительно друг друга, а затем разъединить, подождать 3-5 минут и повторно соединить сильно прижимая. Положение элемента можно легко откорректировать без разъединения в течение 2-3 минут после склеивания. При склеивании тяжелых элементов следует зафиксировать их с помощью поддерживающих конструкций на 24 часа.

Ограничения

- Не подходит для склеивания пенополистирола и других поверхностей, чувствительных к растворителям
- Одна из поверхностей должна быть пористой
- В случае склеивания материалов, не предназначенных для данного клея, рекомендуется проведение предварительного теста

Хранение и транспортировка

Срок хранения 18 месяцев в закрытой таре при температуре от +5 °С до +25 °С.

При транспортировке выдерживает температуру до -20° С в течение недели.